

Описание

Прозрачная полиэфирная пленка с двусторонней клеящей способностью, которая предлагается также в варианте 4040 D с двусторонним покрытием.

Подложка

Глассиновая бумага белого цвета с двусторонней силиконизацией, 90 г/м², у варианта 4040 D покрытие выполнено белым силиконовым картоном 135 г/м² и 98 г/м².

Технические данные

Толщина*: 0,012 мм
(носитель с клеем)

Термостойкость*:** При наклеивании на алюминий,
от -40 °С до +150 °С, без изменений

Сила сцепления*: 11 Н/25мм
(FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)

Срок хранения:** 2 года

Температура склеивания: > +8 °С

*-среднее значение ** - в оригинальной упаковке, при 20 °С и 50% относительной влажности воздуха
*** - обычный среднеевропейский климат

Применение

Кашировальная пленка для самоклеящейся отделки гладких поверхностей

Клей

С обеих сторон полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, нейтральный.

Внимание!

Основа, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. При выполнении новых лакировок их следует подвергать сушке в течение по меньшей мере трех недель или до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо провести прикладные испытания с использованием предусмотренных лаков. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала.